

AKVATOP

PRODUKTTYP	Vattenburen, modifierad akrylatlatexfärg som innehåller aktivt korrosionspigment.
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE	Målning av förzinkade ytor utomhus, t.ex. plåttak, vatten- och stuprännor, skyddsplåtar och ledstänger.
TEKNISK DATA	
Bindemedel	Akrylatlatex.
Torrhalt	Ca 45 volym-%.
Densitet	1,1-1,3 kg/l beroende på kulör.
Sträckförmåga	Ca 8 m ² /l engångsapplicering.
Appliceringsteknik	Pensel, rulle eller spruta. För applicering med spruta används munstycke 0,013"-0,018", sprutvinkel 40°. Rekommenderas att sprutas oförtunnad men kan vid behov förtunnas med vatten, högst 5 volym-%. För mycket förtunnad färg fördröjer torkningen. Undvik sprutmålning i blåsigt väder och i direkt solsken.
Torktid vid 23°C, RH 50 %	Dammtorr 1-3 h Övermålningsbar 24 h Torkningen fördröjs av högre luftfuktighet och lägre temperatur.
Förtunning och rengöring av verktyg	Vatten.
Hållfasthet	Bra, även i havs- och industriklimat.
Basfärger	A och C.
Kulörer	Kulörer på A- och B-bas enligt Pansarfärg- och Utomhus-färgkartan.
Lagring och transport	Skyddas mot köld.
Tillverkare	Tikkurila Oy, Finland.

AKVATOP

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Obehandlade ytor: Avlägsna från förzinkad yta vitrost, smuts, vattenlösliga salter, fett och olja med PLÅTTVÄTT tvättmedel. Använd borste. Skölj omsorgsfullt med vatten. Rengör först eventuella rostställen med stålskrapa och stålborste till noggrannhetsgrad St 2. Fläckmåla rostiga ställen som rengjorts med SERABLOCK SUPER rostskyddsgrundfärg.

Tidigare målade ytor: Avlägsna från förzinkad yta lossnande färg och eventuell rost med stålskrapa och stålborste till noggrannhetsgrad St 2. Tvätta ytorna med PLÅTTVÄTT. Använd borste. Skölj omsorgsfullt med vatten. Grundmåla rostiga ställen som rengjorts med SERABLOCK SUPER rostskyddsgrundfärg.

Appliceringsförhållanden

Ytan som skall målas skall vara torr. Under arbetet och medan färgen torkar ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över 10°C och den relativa luftfuktigheten under 80. Börja måla så tidigt på dagen att färgen hinner bli yttorr innan kvälldaggen faller. Måla inte vid risk för regn.

Applicering

Rör väl om färgen före användningen. Applicera färgen med pensel, rulle eller högtrycksspruta alltid 2 gånger. (Våtfilmstjocklek för engångsstrykning ca 100 µm). Efter applicering med rulle och spruta rekommenderas att ytan slätas med pensel. Se till att tillräckligt med färg för en enhetlig yta finns blandat i ett kärl. Då undviks eventuella nyansskillnader.

Skyddsföreskrifter

Produktens sammansättning förutsätter ingen varningsmärkning. Vid användnings bör försiktighet iakttas och onödig exponering undvikas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran.

Transport

VAK/ADR