

ISOTROL ALUMINIUM

Produkt typ

Aluminium-pigmenterad Isotrol Grund.

Isotrol Grund är en opigmenterad grundfärg baserad på bl.a alkyd och vegetabiliska oljor.

Användningsområden

Isotrol Aluminium har utmärkta penetrations- och vätningssegenskaper. Används på Isotrol Grund och på Isoguard. Den kan också användas direkt på rostiga ytor.

Isotrol Aluminium rekommenderas som täckfärg på Isotrol Grund och på Isoguard.

Bruksanvisning

Rengör ytor från vattenlösliga salter, fett och oljor med högtryckstvätt. Avlägsna allt löst sittande rost genom vattenblästring, skrapning eller borstning.

Applicering

Rör om i färgen före applicering.

Förtunning rekommenderas inte. Lämplig storlek på munstycket för högtrycksspruta är 0,015"- 0,021". Vid kraftiga rostangrepp bör grundning eller fläckvis målning ske med Isotrol Grund.

Målningsförhållanden

Isotrol Aluminium kan appliceras vid temperaturer mellan 5 ° och 40 ° C. Bästa resultat uppnås när underlaget är torrt. Isotrol Aluminium kan lagras kallt men den bör inte hålla en lägre temperatur än +10 ° vid appliceringstillfället.

Torktid*

Torktiden för Isotrol Aluminium är ca 6-8 timmar vid 23°C och 40% luftfuktighet.

Tekniska Data

Torrhalt:	45 volym -%	Appliceringsteknik:	Airless spruta, rulle, pensel
Densitet:	Ca 1.1 kg/l	Lagring och transport:	Kan förvaras kallt
Viskositet:	18 sek(Ford C4)	Förpackningar:	5, 10 liter
Flampunkt:	+ 41°C	Hållfasthet:	Nötning: Bra
Bindemedel:	Alkyd,veg.oljor		Oljor och fetter: Bra
Täckning:	12-15 m ² /l		Lösningemedel:
Torktid:*	6-8 timmar	Lacknafta	
	vid 23°C		
Kulörer:	-		
Glans:	Halvblank		

ISOTROL ALUMINIUM

Skyddsföreskrifter:

- Färgen innehåller linolja
- Var försiktig med trasor, självantändning kan ske
- Information om säkerhet och egenskaper