

## **ISOSPEED**

|  |   |
|--|---|
| <b>PRODUKTTYP</b>                              | Oljealkydbaserad täckfärg.  |
| <b>ANVÄNDNINGSOMRÅDE</b>                       | Målning av polyesterprimad plåt som är yngre än 10 månader och repfri.<br>Mellanstrykningsfärg eller täckfärg på ISOTROL TAKGRUND, SERABLOCK SUPER och ISOGUARD PANSAR            |
| <b>TEKNISK DATA</b>                            |   |
| <b>Bindemedel</b>                              | Oljealkyd.  |
| <b>Densitet</b>                                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> .   |
| <b>Sträckförmåga<br/>Applicerings teknik</b>   | Ca 8 m <sup>2</sup> /l.<br>Pensel eller högtrycksspruta.<br>För applicering med spruta används munstycke 0,013"-0,018" (sprutvinkel 40-50°) och produkten förtunnas 0-10 volym-%. |
| <b>Torktid vid 23°C,<br/>RH 50 %</b>           | 10 tim.   |
| <b>Förtunning och rengöring<br/>av verktyg</b> | Lacknafta.  |
| <b>Glans</b>                                   | Halvblank. 40-50 skaldelar.   |
| <b>Kulörer</b>                                 | Svart, Röd, Grå (se Isotäck-färgkartan) och i viss mån NCS-system.  |
| <b>Förpackning</b>                             | 10 L (utan halkskydd).  |
| <b>Lagring och transport</b>                   | Kan lagras i kallt utrymme.   |
| <b>Tillverkare</b>                             | Engwall o. Claesson AB.   |

## **ISOSPEED**

### **BRUKSANVISNING**

|   |  |
|---|--|
| <b>Förbehandling</b>                            | Kontrollera att den polyesterprimade plåten ej exponerats ute i mer än 10 månader och ej fått repskador. Om så skett bör plåten grundas med SERABLOCK SUPER.   |
| <b>Applicering och appliceringsförhållanden</b> | Tvätta med alkaliskt tvättmedel (typ Q13 MILJÖ). Noggrann sköljning. Färdigstrykning med oförtunnad ISOTROL TÄCKFÄRG. Ytan som skall målas ska vara torr. Under arbetet och medan färgen torkar ska luftens, ytans och färgens temperatur vara mellan +5°C och +52°C, den relativa luftfuktigheten under 80 %. |
| <b>Skyddsföreskrifter</b>                       | Kan vara farligt vid inandning och förtäring.<br>Sörj för god ventilation. Förvaras oåtkomligt för barn.<br>Innehåller mer än 30% Lacknafta. Använd andningsskydd om ventilationen är otillräcklig.<br><br>Varuinformationsblad kan erhållas på begäran.   |
| <b>Transport</b>                                | VAK/ADR  |