

PANSARFÄRG

PRODUKTTYP	Alkydfärg som innehåller aktivt rostskyddspigment.	
ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Målning av förzinkade ytor, lättmetall- och stålytor utomhus, t.ex. plåttak, vatten- och stuprännor, skyddsplåtar, ledstänger och andra stålkonstruktioner.	
TEKNISK DATA		
Bindemedel	Alkyd.	
Torrhalt	Ca 55 volym-%.	
Densitet	1,3 g/cm ³ bruksblandning.	
Viskositet	90 KU/20°C.	
Sträckförmåga	10-12 m ² /l.	
Appliceringsteknik	Pensel, spruta eller rulle.	
Torktid vid 23°C, RH 50 %	Dammtorr	3-5 h
	Övermålningsbar	24 h
Förtunning och rengöring av verktyg	Lackbensin 1050 (lacknafta).	
Hållfasthet	Väder:	Bra, även i havs- och industriklimat
	Nötning:	Bra
	Lösningsmedel:	Tål lacknafta, terpentin och hushållssprit.
	Oljor och fetter:	Tål smörjoljor och -fetter.
	Värme:	80°C.
Basfärger	A	
Kulörer	Pansarfärgkartan. Kulörer på A-bas enligt Husfärgkartan och Monicolor Nova-färgkartan.	
Lagring och transport	Kan förvaras i kallt lager.	
Förpackningar	0.9 L, 2.7 L, 9 L	
Tillverkare	Tikkurila Oy, Finland.	

PANSARFÄRG

BRUKSANVISNING

Ursprunglig ytbeläggning

Obehandlade ytor: Rengör först eventuella rostställen med stålskrapa och stålborste till noggrannhetsgrad St. 2. Avlägsna smuts, vattenlösliga salter, fett och olja med PLÅTTVÄTT tvättmedel. Skölj omsorgsfullt med vatten och låt ytan torka väl. Avlägsna eventuell vitrost med borste. Aluminiumytor skall göras grova före målningsbehandling. Fläckmåla rostiga ställen som rengjorts med ISOTROL TAKGRUND eller PANSO OLJEMÖNJA 1-2 gånger. Målning 2 gånger rekommenderas för underlag i dåligt skick.

Tidigare målade ytor: Avlägsna lossnande färg och eventuell rost med skrapjärn och stålborste till noggrannhetsgrad St. 2. Tvätta ytorna med PLÅTTVÄTT och skölj omsorgsfullt med vatten och låt torka väl. Grundmåla rostiga ställen som rengjorts med ISOTROL TAKGRUND, eller PANSO OLJEMÖNJA. Täckmåla 1-2 gånger med PANSARFÄRG.

Applicerings- förhållanden

Ytan som skall målas skall vara torr. Temperaturen skall vara minst 5°C och den relativa luftfuktigheten under 80%. Ytans temperatur får inte överstiga 50°C, i annat fall avdunstar lösningsmedlet för hastigt och det kan uppstå porer i färgskiktet, vidhäftningen försämras, blåsor uppkommer osv. Måla en sådan tid på dagen att färgen hinner bli yttorr innan dagen faller.

Applicering

Rör väl om färgen före användningen. Förtunna vid behov med lacknafta, Lackbensin 1050, spädningsgrad 0-5 volym-%. Applicera färgen helst med pensel, rulle eller spruta. Yta målade med rulle skall utjämnas med pensel. Se till att du har tillräckligt med färg blandat i ett kärl för en enhetlig yta. Du undviker då eventuella nyansskillnader.

Om du önskar en grov yta, blanda i färgen PANSARFÄRG HALSKYDD (150 g/10 l). Vid användning av halkskydd ska behandlingssystemet bestå av två färgskikt, av vilka endast det senare innehåller halkskydd.

Skyddsföreskrifter

Mycket brandfarligt. Innehåller lacknafta och bariumpigment. Hälsoskadligt, Xn.
FARLIGT VID INANDNING OCH FÖRTÄRING.
Varuinformationsblad kan erhållas på begäran.

Transport

VAK/ADR