

ISOTROL TAKTÄCK

PRODUKTTYP	Linoljealkydbaserad täckfärg.
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE	Målning av traditionella plåttak samt polyesterprimad plåt, järn- och stålytor. Den primade plåten behöver ej grundas om plåten är oskadad och yngre än 10 månader.
TEKNISK DATA	
Densitet	1,4 g/cm ³ .
Sträckförmåga	Ca 7m ² /l.
Appliceringsteknik	Pensel eller högtrycksspruta.
Torktid vid 23°C, RH 50 %	24 h
Förtunning och rengöring av verktyg	Lacknafta.
Glans	Halvblank. 40-50 skaldelar.
Kulör	6 st, se färgkartan nr: 1999:01 och ett begränsat NCS-system.
Förpackningar	5L (utan halkskydd) och 10L (innehåller halkskydd).
Lagring och transport	Kan lagras i kallt utrymme.
Tillverkare	Engwall o. Claesson AB.
BRUKSANVISNING	
Förbehandling	Tidigare målade plåttak skrapas och tvättas med alkaliskt tvättmedel (typ Q13 MILJÖ). Noggrann sköljning. Föroreningar i form av sot och fett avlägsnas. Avflagnad färg och rostfläckar renskrapas, borstas samt grundmålas med ISOTROL GRUNDFÄRG. Vid kraftigare rostangrepp bör grundning ske 2 ggr. Färdigstrykning med oförtunnad ISOTROL TAKTÄCK. Färska zinkytor grundas med SERABLOCK SUPER.
Applicerings-förhållanden	Mellan +5°C och +52°C samt den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Skyddsföreskrifter	Kan vara farligt vid inandning och förtäring. Sörj för god ventilation. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller mer än 30 % lacknafta. Använd andningsskydd om ventilationen är otillräcklig. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran.