

Problemlösning:

STALLVÄGGAR

Invändig målning



Förarbeten

Högtryckstvättning + ev. avfettning. Ytan skall befrias från löst sittande material och feta föroreningar.

Skador

Lagning av sprickor och skador utföres med STRONG Betongspackel.

Produktval

Primer: CEMFLEX- G Primer. En högflexibel slamprimer 2-komp, pulver + vätska.

Färdigyta: STRONG Betongfårg. En 1-komp. snabbtorkande fårg.

Primering och färdigstrykning kan utföras under en och samma dag.

Applicering

Primern CEMFLEX - G Primer borstas/slammas eller rollas på ytan.

STRONG Betongfårg rollas/penslas eller sprutas. 1:a skiktet spädes upptill 20% med vatten.

2:a skiktet 0-10%.

Struktur En slät semiblank yta.

Åtgång/Kalkyl:

CEMFLEX - G Primer 0,3-0,5 kg/m².

Pris:.....= Kostnad/m²:.....

STRONG Betongfårg 0,2-0,3 kg/m².

Pris:.....= Kostnad/m²:.....